

## ŘEDĚNÍ SOLAKRYL BMX

Dodávaná koncentrace výrobku je cca 38 % netěkavých složek v roztoku.

Koncentraci roztoku lze upravovat dle potřeby použití, roztok lze ředit xylenem. Základním požadavkem na kvalitní ošetření dřeva je maximální možné prosycení dřeva roztokem při co největší koncentraci.

Doporučené ředění dodávaného roztoku je v rozmezí 1:2 až 1:0,5.

Při větším ředění nedochází ke zpevnění dřeva.

Při nižším ředění, než je doporučené rozmezí, proniká roztok jen obtížně do hloubky dřeva.

Je nezbytné předem požadovanou koncentraci odzkoušet a řídit se konkrétními požadavky zpevňovaného materiálu.

### **Poměry ředění SOLAKRYL BMX v objemových jednotkách**

<b>Poměr SOLAKRYL : XYLEN</b>	<b>Roztok - koncentrace</b>
1:1,5	cca 15 %
1:1	cca 20 %
1:0,5	cca 25 %